


ALIMACRYL

PEINTURE EN PHASE AQUEUSE. MONOCOMPOSANT
CONTACT OCCASIONNEL POSSIBLE AVEC DES ALIMENTS

Aspect : satiné, tendu



15 L - 5 L

PROPRIETES

Revêtement de qualité supérieure pouvant entrer en contact occasionnel avec des aliments humides.

Procès verbal d'essai : n° 1064 du 20 février 1996 par IANESCO, institut d'analyses et d'essais du Centre-Ouest.

Excellent accrochage du film, et très grande dureté du film.

Grande résistance à la saponification.

Bon pouvoir couvrant et facilité d'application.



DESTINATION

Spécialement adapté pour murs et plafond des locaux tels que : cuisines, cantines, restaurants, chambres froides, commerces alimentaires, fromageries, boulangeries, etc

Plâtre et dérivés .

Ciment.

Mortier.

Epiderme cartonné et bois.

Béton.

Enduits.

Toile de verre à peindre.

Métaux ferreux.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au DTU 59.1.

En travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus d'application.

- Epidermes cartonnés, bois : impression préalable STERMAPRIM ou PRIMOTEC.
- Enduit de ciment, béton : impression préalable FIXATEUR O ou GRAINFIX WI.
- Métaux ferreux : recouverts d'un primaire antirouille : PRIMAIRE MF.

En entretien :

Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage, lavage haute pression.

- **Anciennes peintures brillantes ou satinées** : lessiver et rincer.
- **Sur fonds farinants ou douteux** : fixateur préalable : FIXATEUR "S".

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.

APPLICATION

DILUANT	MATERIEL	TAUX DE DILUTION	SECHAGE à 20°C et à 65% d'humidité relative
EAU	Brosse ou rouleau	0 à 5 %	Sec : 30 minutes Recouvrable : 2 heures
	Pistolet Airless	5 à 10 %	

S'applique généralement en 2 couches, à une température comprise entre 5°C et 35°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,32 +/- 0,05
Extrait sec en poids	56,36 % +/- 2
Extrait sec en volume	41 % +/- 3
Brillant spéculaire à 60°	15 unités.
Rendement moyen	9 à 11 m ² /L selon support et conditions d'application.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) (30 g/L 2010). Produit contenant au maximum 6 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Etiquetage	Le produit n'est pas considéré comme dangereux conformément au règlement CE 1272/2008 (CLP).
Point éclair	Non concerné.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.