

# SATILAC

PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MICROPOREUSE POUR BOIS

Aspect : satiné tendu



10 L - 2,5 L - 1 L

## PROPRIETES

S'utilise en multicouche : à la fois comme couche primaire et de finition.  
 Microporeux : laisser respirer le support et permet son équilibre hygrométrique.  
 Solide, lessivable, excellente durabilité.  
 Garnissant, souple et résistant aux intempéries.



## DESTINATION

Menuiseries de finition.  
 Bois et dérivés.

## MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au DTU 59.1.

### Supports neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus d'application.

- Ponçage, essuyage.

### En entretien :

Éliminer les anciennes peintures écaillantes par grattage, ponçage. Pochonnage des parties mise à nu.

- Lessivage des anciennes peintures brillantes adhérentes.
- Test d'adhérence par quadrillage : décapage total le cas échéant.

## APPLICATION

DILUANT	MATERIEL	DILUTION 1ère couche	DILUTION couches suivantes	SECHAGE à 20°C et à 65% d'humidité relative
WHITE- SPIRIT	Brosse ou rouleau	3 %	Prêt à l'emploi	Sec : 5 heures Recouvrable : 24 heures
	Airless	0 à 3 %		

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.

## CONSEILS GENERAUX

Bien homogénéiser le produit avant l'emploi.

S'applique en 2 ou 3 couches : 2 couches sur anciennes peintures en bon état. 3 couches sur bois neufs.

Appliquer de préférence la 1ère couche à la brosse.

Appliquer une couche supplémentaire sur les arêtes, parties horizontales et rejets d'eau.

Vérifier l'état des peintures face intérieure.

Eviter les teintes foncées en extérieur exposé (coefficient d'absorption du rayonnement solaire > à 0,70).

Pas d'enduisage sur bois en extérieur.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,52 +/- 0,05
Extrait sec en poids	76 % +/- 2
Extrait sec en volume	56 % +/- 3
Brillant spéculaire à 60°	Environ 30 unités.
Rendement moyen	12 à 14 m <sup>2</sup> /L selon porosité du support et conditions d'application.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) (300 g/L 2010). Produit contenant au maximum 300 g/L de COV.

## HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Inflammable. Ne pas respirer les vapeurs et aérosols.	
Utiliser seulement dans les zones bien ventilés.	
Transport et étiquetage	Consulter la fiche de données de sécurité.
Point éclair	Compris entre 23°C et 60°C.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.

## CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a.

*Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.*