

# FIXATEUR O GRANITE

FIXATEUR EN PHASE AQUEUSE



15 L - 5 L

## PROPRIETES

Sous couche d'accrochage en phase aqueuse sur enduits de ciment neufs ou revêtements organiques épais et semi-épais dans le cadre d'imperméabilité I1.

Fixateur semi-pigmenté.

En imprégnation du support assure un excellent accrochage pour le revêtement ultérieur.

Régulateur d'absorption des fonds, diminue les défauts d'embus.

Facilite l'application des revêtements épais dont la prise est largement retardée.

Ne détrempe pas les anciens revêtements.

Microporeux, laisser respirer le support.

Excellente accroche des RPE.



## DESTINATION

Principalement en impression des enduits de ciments neufs.

Couche de liaison des systèmes de classe D et d'imperméabilité, sur anciens RPE et RSE en bon état.

Sous-couche des enduits de parement plastique ou revêtements semi-épais.

## MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et aux DTU 59.1 et 42.1.

### En travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus d'application.

### En entretien :

Après lavage à haute pression sur RPE en bon état.

# FIXATEUR O GRANITE

## APPLICATION

DILUANT	MATERIEL	TAUX DE DILUTION	SECHAGE à 20°C et à 65% d'humidité relative
EAU	Brosse ou Rouleau	5 à 15 % en couche d'imprégnation	Sec : 1 heure Hors poussière : 20 minutes Recouvrable : 24 heures
		0 à 5 % en couche intermédiaire	

S'applique généralement en 1 couche, à une température comprise entre 5°C et 35°C.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,63 +/- 0,05
Extrait sec en poids	74,6 % +/- 2
Extrait sec en volume	57 % +/- 3
Rendement moyen	6 à 10 m <sup>2</sup> /L selon porosité du support et conditions d'applications.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) (30 g/L 2010). Produit contenant au maximum 2 g/L de COV.

## HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Etiquetage	Le produit n'est pas considéré comme dangereux conformément au règlement CE 1272/2008 (CLP).
Point éclair	Non concerné.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.

## CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

*Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.*