

FERILAC

PEINTURE ANTIROUILLE DE FINITION

Aspect : brillant tendu



10 L - 2,5 L - 1 L

PROPRIETES

Peinture à base de résines alkydes en solution.

S'utilise en multicouche : à la fois couche primaire antirouille et finition.

Assure la protection du fer contre la corrosion.

Par sa pigmentation et son agent neutralisant de corrosion, chaque couche participe à la protection.

Garnissant et résistant aux intempéries.



DESTINATION

Protection et décoration des métaux ferreux.

Acier.

Métaux ferreux.

Application sur bois possible.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au DTU 59.1.

En travaux neufs :

- Eliminer la calamine et la rouille non adhérente s'il y a lieu, par décapage, grattage, ponçage et dégraissage.

En travaux anciens :

- Eliminer la rouille, et les peintures non adhérentes par grattage, brossage, meulage.

En entretien :

- Elimination de la rouille et de l'ancien revêtement par tout moyen approprié.
- Pochonnage des zones mises à nu et application d'une ou deux couches.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.

APPLICATION

DILUANT	MATERIEL	TAUX DE DILUTION	SECHAGE à 20°C et à 65% d'humidité relative
WHITE- SPIRIT	Brosse ou rouleau	0 à 3 %	Sec : 8 à 10 heures Intervalle entre les couches : 24 à 48 heures
	Pistolet	0 à 5 %	
	Pistolet Airless		

Bien homogénéiser le produit avant l'emploi.

S'applique en 2 ou 3 couches.

Appliquer de préférence la 1^{ère} couche à la brosse.

Appliquer une couche supplémentaire sur les arêtes, parties horizontales et rejets d'eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,23 +/- 0,05
Extrait sec en poids	69 % +/- 2
Extrait sec en volume	53 % +/- 3
Brillant spéculaire à 60°	80 unités.
Rendement moyen	8 à 10 m ² /L selon conditions d'application.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) (500 g/L 2010). Produit contenant au maximum 400 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Inflammable. Ne pas respirer les vapeurs et aérosols.	
Utiliser seulement dans les zones bien ventilés.	
Transport et étiquetage	Consulter la fiche de données de sécurité.
Point éclair	Compris entre 23°C et 60°C.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a.

Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.