

SUBLIME ALKYPRIM

IMPRESSION UNIVERSELLE ALKYDE-URETHANE



15 L

PROPRIETES

Impression universelle fixatrice, isolante et durcissante.
Prépare, consolide et isole les fonds absorbants.
Régulateur d'humidité : permet au bois de sécher et le protège avant les couches de finition.
Grande facilité d'application.



DESTINATION

Plâtre et dérivés.
Bois et dérivés.
Supports diversement absorbants.
Enduits de dégrossissage ou de finition.
Epiderme cartonné.
Bétons récents exempts d'humidité.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au DTU 59.1.

En travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus d'application.

En entretien :

Sur fonds sains, propres et secs, débarrassés des parties écaillantes et effeuillantes.

Attention : Si les plaques cartonnées présentent un jaunissement par suite de vieillissement et d'exposition à la lumière, une deuxième couche peut s'avérer nécessaire.



APPLICATION

DILUANT	MATERIEL	TAUX DE DILUTION	SECHAGE à 20°C et à 65 % d'humidité relative
WHITE-SPIRIT	Brosse ou rouleau	10 à 20 % selon porosité du support	Sec : 4 heures Recouvrable : 24 heures
	Pistolet airless	5 % et au-delà suivant nécessité	

S'applique généralement en 1 couche, à une température comprise entre 5°C et 35°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,54 +/- 0,05
Extrait sec en poids	81,7 % +/- 2
Extrait sec en volume	63 % +/- 3
Brillant spéculaire à 60 °	Inférieur à 5 unités.
Rendement moyen	8 à 10 m ² /L selon porosité du support et conditions d'application.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) (750 g/L 2010). Produit contenant au maximum 500 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Inflammable. Ne pas respirer les vapeurs et aérosols.	
Utiliser seulement dans les zones bien ventilés.	
Transport et étiquetage	Consulter la fiche de données de sécurité.
Point éclair	Compris entre 23°C et 60°C.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a.

Cette documentation à pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.



SPPP - SAS au capital de 60 000 € - Siret 322 306 804 00012
Z.I. Pont de Lorgues 83300 DRAGUIGNAN
TEL : 04.94.67.18.50 FAX : 04.94.85.01.98