

# OWATROL

## VEGAFLOOR®

### VITRIFICATEUR MONOCOMPOSANT



#### DESCRIPTION

- Vitrificateur incolore hybride polyuréthane acrylique monocomposant de haute performance.
- VEGAFLOOR® assure une résistance élevée aux agressions mécaniques et chimiques (y compris produits ammoniacés).
- Disponible en mat, satiné ou brillant.



#### PROPRIÉTÉS

- Embellit et protège les escaliers, parquets et planchers d'intérieur, neufs ou anciens. Leur apporte chaleur et éclat.
- Incolore - sans odeur.
- Ne jaunit pas dans le temps et ne craint pas la lumière. Non glissant.

#### SUPPORTS DE DESTINATION

- Trafic normal : chambres, salons...
- Trafic intense : couloirs, escaliers, salles à manger...
- Petit mobilier : étagère, ...

<b>MATÉRIEL</b>	<b>FORMAT</b>	<b>FINITION</b>
Rouleau Splater	1 L 5 L 20 L en mat et satin	Brillant, satiné et mat
		<b>USAGE</b> Intérieur

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille 1 - Classe 6a/7b2
<b>Liant</b>	Polyuréthane acrylique
<b>Solvant type</b>	Eau
<b>Odeur</b>	Sans odeur
<b>Monocomposant/bicomposant rapport de mélange</b>	Monocomposant
<b>pH</b>	8 +/- 0.5
<b>Densité</b>	1.04 +/-0.05
<b>Viscosité</b>	CF4 : 25'' +/-7
<b>Extrait sec</b>	32 +/-2
<b>Brillance</b>	Mat : 15+/-5 Satin : 35 +/-5 Brillant : >80
<b>Aspect</b>	Incolore transparent
<b>Point d'éclair</b>	Classé non inflammable.
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat.i) : 140g/l (2010). Ce produit contient max. 130 g/l.
<b>Matériel d'application</b>	Rouleau synthétique microfibre ou splater (spécial vitrification). L'utilisation du même rouleau est compatible avec le fond incolore ou teinté PRIMAFLOOR®*.
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
<b>Rendement</b>	Environ 10 à 12 m <sup>2</sup> /l par couche. Le rendement peut varier en fonction de l'état du support, de son imprégnation.

<b>Séchage &amp; recouvrabilité</b>	Hors poussière : 1 heure Sec au toucher : 2 à 3 heures Égrenable : 4 heures Recouvrable : 4 à 12 heures Trafic normal : 24 heures Trafic intense : 2 semaines Dureté finale : 2 semaines
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau, immédiatement après utilisation
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert. À stocker à l'abri du gel et des températures élevées.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- Enlever les plantes vertes et les fleurs. Déplacer ou recouvrir votre aquarium.
- Une bonne préparation est essentielle pour l'aspect final de la finition.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- Il sera nécessaire de poncer le bois afin de le remettre à nu selon les règles ci-dessous :
- Procéder à des ponçages successifs allant des grains les plus grossier aux grains les plus fins.
- Nous conseillons un ponçage en 4 étapes avec les grains 60 – 80 – 120 – 150.

Gros grains			Grains moyens			Grains de + en + fins			
24	30	36	40	50	60	80	100	120	150

Effectuer au préalable un test avec le grain le plus grossier pour s'assurer que le ponçage ne provoquera pas l'apparition de fissures.

Pour un sol particulièrement encrassé ou non aplani, débiter avec un grain plus grossier (40).

Utiliser une bordeuse pour les bords, un racloir ou un ciseau à bois pour les angles.

- Si nécessaire combler les fissures < 2 mm avec LIANFLOOR®\* avant de passer aux grains fins.
- Adapter la pression et la vitesse du ponçage en fonction du grain utilisé, de la nature du bois plus ou moins tendre et de l'épaisseur de la couche d'usure.
- Toujours dépoussiérer minutieusement avec un aspirateur entre chaque ponçage sans oublier les pièges à poussière (plinthes, radiateurs, tuyaux, rebords de baies vitrées...).
- Le bois devra être propre, sec, non gras et exempt de toute finition avant application.
- L'application préalable du fond PRIMAFLOOR®\* est recommandée afin d'obtenir un résultat optimum avec deux couches VEGAFLOOR®. Il est possible d'appliquer uniquement VEGAFLOOR® en deux ou trois couches selon le résultat souhaité ou l'état du bois.
- Pour une finition teintée, l'application du système PRIMAFLOOR®\* teinté puis deux couches de VEGAFLOOR® incolore est indispensable.

## APPLICATION

- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à 10°C et supérieure à 25°C.
- Bien agiter le VEGAFLOOR® à l'aide d'une spatule afin d'homogénéiser les agents de matage. Utiliser un mélangeur hélicoïdal si nécessaire. Eviter au maximum l'introduction d'air dans le produit au mélange.
- Appliquer une première couche régulière et garnie de VEGAFLOOR®. Réaliser 3 passages croisés en une application en se plaçant face à la lumière et en démarrant par la partie opposée à la porte de manière à progresser vers celle-ci.
- Commencer par les bords puis faire toute la surface en travaillant par zones de 2 m sur 2 m.
- Laisser sécher 3 à 4 heures (peut varier selon les conditions ambiantes).
- Procéder à un égrenage (grains n° 150 à 180) puis dépoussiérer minutieusement.
- Appliquer la 2ème couche de VEGAFLOOR®. Ne pas dépasser plus de 12 heures entre l'application des 2 couches.
- Attendre au minimum 48 heures avant de replacer les meubles en protégeant les pieds avec des patins.
- Ne pas recouvrir le support vitrifié par des tapis ou des bâches de protection pendant un minimum de 14 jours après l'application du vitrificateur.

## ENTRETIEN

### Nettoyage :

Dépoussiérer régulièrement la surface vitrifiée avec un balai ou un aspirateur.

Pour le nettoyage courant, nous recommandons le produit SOAPCLEAN®\*.

Renouvellement du traitement (tous les 5 à 10 ans selon sollicitation).

Afin d'enlever les traces de cire, corps gras et autres salissures qui encrassent le sol, nous conseillons le SPACENETT®\*.

Procéder à un égrenage fin (grain 150 à 180).

Appliquer une passe de VEGAFLOOR® comme indiqué ci-dessus.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

\* produit du même fabricant, consulter la FT.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
est une marque



Date d'édition : 12/2021

**Retrouvez toutes nos solutions sur**  
**[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)**

**Notre département technique**  
**répond à vos questions au**  
**+33 (0)1 60 86 48 70**