

GRAINFIX WI GRANITE

FIXATEUR SOLVANTE GRANITE POUR BETON



15 L

PROPRIETES

Sous-couche pigmentée des revêtements plastiques épais et semi-épais.
Sous-couche pigmentée pour bétons neufs, assure un excellent accrochage des revêtements ultérieurs.

Participe à l'opacité des fonds, uniformise la porosité du béton et élimine les risques d'embus.
Excellente résistance à la saponification.



DESTINATION

Béton banché.

Béton brut de décoffrage.

Enduits au mortier.

Dans les locaux soumis à une aération appropriée sur supports bétons et enduits de liants hydrauliques.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au DTU 59.1.

En travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus d'application.

En entretien :

Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage, ponçage.

■ **Sur fonds farinants ou douteux :** utiliser de préférence : FIXATEUR "S".

APPLICATION

DILUANT	MATERIEL	TAUX DE DILUTION	SECHAGE à 20°C et à 65 % d'humidité relative
WHITE-SPIRIT	Brosse ou rouleau	0 à 10 %	Sec : 1 heure Recouvrable : 24 heures

S'applique généralement en 1 couche, à une température comprise entre 5°C et 35°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,44 +/- 0,05
Extrait sec en poids	69,07 % +/- 2
Brillant spéculaire à 60°	Inférieur à 10 unités.
Rendement moyen	6 à 10 m ² /L selon porosité du support et conditions d'application.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) (750 g/L 2010). Produit contenant au maximum 500 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Inflammable. Ne pas respirer les vapeurs et aérosols.	
Utiliser seulement dans les zones bien ventilés.	
Transport et étiquetage	Consulter la fiche de données de sécurité.
Point éclair	Compris entre 23°C et 60°C.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b1.

Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.