

SUBLIME ENDUIT LIGHT F

ENDUIT ALLEGE FIN



25 kg

PROPRIETES

Formulation allégée.
Aspect fin, très légèrement pommelé.
Garnissant.
Sans odeur.
Application mécanique aisée.
Ponçage facile.



DESTINATION

Béton et dérivés.
Plâtre et dérivés.
Epidermes cartonnés.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au DTU 59.1.

En travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus d'application.

- **Bétons et dérivés** : si nécessaire, élimination des excès d'huile de décoffrage par solution détergente. Egrenage, époussetage, ragréage...
- **Epidermes cartonnés, plâtre et dérivés** : égrenage, rebouchage, application préalable d'une impression : SUBLIME PRIM ou SUBLIME ALKYPRIM.
- **En entretien** : Il y a lieu dans tous les cas de mettre en œuvre des surfaces d'essais ayant pour objet de vérifier la compatibilité des produits dont l'utilisation est envisagée ainsi que la conformité à la destination.
- **Supports douteux** : nous consulter.

ATTENTION : Il y a lieu de redoubler l'impression si les plaques cartonnées présentent un jaunissement par suite de vieillissement et d'exposition à la lumière.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.



SUBLIME ENDUIT LIGHT F

APPLICATION

| DILUANT | MATERIEL | TAUX DE DILUTION | SECHAGE à 20°C et à 65% d'humidité relative |
|---------|---|------------------|--|
| EAU | Application manuelle ou Airless : Europro 1050, Mark V ou équivalent | Prêt à l'emploi | Sec : 6 à 24 heures selon épaisseur Recouvrable : après séchage complet (variable selon épaisseur) |

S'applique généralement en 2 couches croisées, à une température comprise entre 5°C et 35°C

Utilisation de buses 6.25 à 6.33 selon aspect du support et épaisseur à déposer.

Nous conseillons en règle générale une buse 6.29 sur support plan type plaque de plâtre.

SUBLIME ENDUIT LIGHT F peut être poncé pour une finition parfaitement lisse.

Recouvrable par tous types de peintures selon finition et décoration souhaitées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|--|
| Densité | 1,54 +/- 0,05 |
| Extrait sec en poids | 66 % +/- 2 |
| Extrait sec en volume | 43 % +/- 2 |
| Consommation moyenne | 0,5 à 1 kg/m ² environ selon la nature et l'état du support. |
| Epaisseur par couche | 4 à 5 mm maximum. Nous recommandons de ne pas dépasser ces valeurs (risque de micro-fissuration, surtout dans des conditions de séchage trop rapide). |
| Directive UE | Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) (30 g/L 2010). Produit contenant au maximum 1 g/L de COV. |

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

| | |
|---------------------------------|--|
| Etiquetage | Conforme au règlement CE 1272/2008 (CLP), consulter la fiche de données de sécurité. |
| Point éclair | Non concerné. |
| Aptitude au stockage | 1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel. |
| Sécurité / précautions d'emploi | Consulter la fiche de données de sécurité. |

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille III Classe 2.

Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.



SPPP - SAS au capital de 60 000 € - Siret 322 306 804 00012

Z.I. Pont de Lorgues 83300 DRAGUIGNAN

TEL : 04.94.67.18.50 FAX : 04.94.85.01.98