

# SATILIS

FINITION SATINEE A BASE DE RESINES ACRYLIQUE ET ALKYDE EN EMULSION



15 L - 2,5 L

## PROPRIETES

Grande facilité d'application.  
 Lessivable, excellente durabilité.  
 Bon pouvoir couvrant et garnissant. Bon rendu.  
 Séchage et recouvrement rapides.  
 Microporeuse.  
 Non jaunissant.  
 Sans odeur.



## DESTINATION

Châssis métalliques pré-peints.  
 Bois et dérivés.  
 Plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonées.  
 Décoration des murs de pièces sèches ou humides.

## MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au DTU 59.1.

### En travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus d'application.

- **Sur métaux ferreux** : application d'un primaire antirouille : PRIMAIRE MF.
- **Sur bois et dérivés** : impression préalable : STERMAPRIM.
- **Sur plâtre et dérivés, plaques de plâtre** : impression préalable : STERMAPRIM ou PRIMOTEC.

### En entretien :

Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage, ponçage et/ou lavage à haute pression.

- **Anciennes peintures brillantes ou satinées** : ponçage ou lessivage et rinçage.

*Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.*

## APPLICATION

DILUANT	MATERIEL	TAUX DE DILUTION	SECHAGE à 20°C et à 65% d'humidité relative
EAU	Brosse ou rouleau 10/12 mm	Prêt à l'emploi	Sec : 2 heures
	Pistolet Airless	5 à 10 % en fonction de la porosité du support	Recouvrable : 6 à 8 heures

S'applique généralement en 2 couches, à une température comprise entre 5°C et 35°C.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,34 +/- 0,05
Extrait sec en poids	56,9 % +/- 2
Extrait sec en volume	42 % +/- 3
Rendement moyen	9 à 13 m <sup>2</sup> /L selon porosité du support et conditions d'application.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/b) (100 g/L 2010). Produit contenant au maximum 5 g/L de COV.

## HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Etiquetage	Conforme au règlement CE 1272/2008 (CLP), consulter la fiche de données de sécurité.
Point éclair	Non concerné.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.

## CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a/7b2.

*Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.*