

# IKARPRIM

Impression glycérophtalique en phase solvant



## DESTINATION

Impression universelle.

En intérieur : sur bois et dérivés, enduits de peintures, plâtres et dérivés, anciennes peintures compatibles et adhérentes.

En extérieur : Sur bois de menuiseries non-peints avec risque de remontée de tanin, anciennes peintures de menuiseries compatibles et adhérentes

## PROPRIETES

Impression universelle durcissante et pénétrante.

Hydrofuge isolante.

Régulatrice d'humidité.

Bon rendu.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: liquide onctueux
<b>Aspect du film</b>	: mat satiné lisse
<b>Masse volumique</b>	: 1.49 +/- 0,05 Kg/l
<b>Extrait sec</b>	: en poids: 79 +/- 2% en volume: 60 +/- 2%
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/g): 350 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 350 g/lde COV
<b>Point éclair</b>	: Compris entre 23°C et 55°C
<b>Rendement</b>	: 10 à 13 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: HP : 1 h Sec : 4 h Recouvrable : 24 h Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité
<b>Teintes</b>	: BLANC
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré

## IKARPRIM

Impression glycérophthalique en phase solvant



### PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

### APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1
- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm.
- Nettoyage du matériel** : White spirit
- Diluant** : White spirit
- Dilution** : Brosse (0 à 5 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 5 %).

### PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
En intérieur : bois et dérivés, enduits de dégrossissage ou de lissage, plâtre et dérivés, anciennes peintures adhérentes et compatibles	1 couche d'IKARPRIM	recouvrir d'une finition MAESTRIA
En extérieur : bois et dérivés, anciennes peintures adhérentes et compatibles	1 couche d'IKARPRIM	

### CONDITIONNEMENT

0.5L - 2.5L - 10L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité