

EVOCATIONS

PEINTURE FINITION DECORATIVE TYPE "ESSUYEE"

Aspect : patiné ciré



INT

10 L - 2,5 L - 1 L

PROPRIETES

A base d'émulsion acrylique.

Applicable à l'éponge, à la brosse, au gant, au chiffon, au spalter ...

Permet la réalisation de décors personnalisés en fonction de la dépose du produit, du nombre de couches et de la technique d'application.

Sans reprise.

Lessivable.

Recouvrable par toutes peintures acryliques.



DESTINATION

Plâtre et dérivés.

Epiderme cartonné.

Boiseries.

Anciennes peintures.

Enduits pâteux fibrés (Fibralo – Fibralo Machine).

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au DTU 59.1.

En travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus d'application.

■ **Sur les supports mentionnés ci-dessus, et selon processus d'application.**

En entretien :

Éliminer les parties non adhérentes.

■ **Anciennes peintures brillantes ou satinées :** lessiver et rincer soigneusement.

■ **Sur fonds farinants ou douteux :** application préalable d'une impression : STERMAPRIM, SUPERPRIM, IMPRESSION S.

Mise à la teinte : EVOCATIONS peut se teinter en utilisant des colorants universels.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.

PEINTURES
STERMA

APPLICATION

Prêt à l'emploi.

Après préparation des fonds en fonction des supports :

1) Appliquer en première couche (couche de fond) :

■ Soit une peinture acrylique satinée de qualité,

■ Soit directement EVOICATIONS incolore (système à préférer sur support structuré type FIBRALO).

Dans ce cas, celle-ci pourra être déposée suivant la technique d'application choisie.

Par exemple : roulée, roulée-essuyée, au gant ...

2) Après séchage parfait de la première couche, appliquer **grassement** et régulièrement au rouleau poils ½ long une couche de finition « EVOICATIONS » teintée, puis aussitôt, essuyer le produit selon technique et matériel retenus : gant, éponge, brosse, chiffon, etc...

Travailler par petites surfaces successives (temps ouvert environ 30 minutes à 20°C et hygrométrie normale).

Finir tout panneau commencé sans interruption.

3) Cas particulier de très fortes chaleurs :

Le temps ouvert diminue rapidement entre 25°C et 35°C. Il est possible de remédier à cela en rajoutant 20 % de DILUANT RETARDANT EVOICATIONS (0,5 L pour 2,5 L d'EVOICATIONS).

Travailler alors, plus grassement et par surfaces successives à bords irréguliers de manière à masquer une éventuelle reprise.

Veiller à laisser lors de l'essuyée d'une surface une bande irrégulière non essuyée qui servira de liaison avec la suivante.

Technique la plus utilisée : Gant ou éponge imprégnés d'EVOICATIONS, en travaillant par légers mouvements rotatifs, bien à plat, et en effleurant le produit. Une deuxième couche dans la même teinte permet d'obtenir un ton plus soutenu. Une deuxième couche de ton différent apporte un effet décoratif supplémentaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,03 +/- 0,05
Extrait sec en poids	21,5 % +/- 2
Rendement moyen	12 à 15 m ² /L sur support lisse non absorbant 8 à 10 m ² /L sur support structuré non absorbant
Séchage à 20°C et à 65% d'humidité relative	Sec : 2 heures. Recouvrable : 4 heures.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/l) (200 g/L 2010). Produit contenant au maximum 115 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Etiquetage	Conforme au règlement CE 1272/2008 (CLP), consulter la fiche de données de sécurité.
Point éclair	Non concerné.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.